

Verbessertes Graphen

1. Modell

FY1430

2. Leistung

- (1) Die Zugabemenge kann die mechanischen Eigenschaften des Materials deutlich verbessern;
- (2) Es ist reich an funktionellen Gruppen und ist leicht zu dispergieren.

3. Verwendung

Es kann auf dem Gebiet der Polymerverbundmaterialien wie Gummi, Kunststoff, Harz, Fasern usw. angewendet werden, wodurch die mechanischen Eigenschaften des Verbundmaterials verbessert werden.

4. Technische Indikatoren

model	Index value								
	Exterior	pH	Tap density (g/cm ³)	Specific surface area (m ² /g)	Water quality score (%)	Particle size (D ₅₀ , μm)	Carbon mass fraction (%)	Oxygen mass fraction (%)	Sulfur mass fraction (%)
FY1430	Black powder	2.0~5.0	<0.1	180~280	<4.0	<10.0	75 ± 5	16 ± 3	<0.5

5. Handhabung und Lagerung

Bediener sollten angemessene Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Staubmasken tragen, um direkten Kontakt zwischen den Materialien und dem menschlichen Körper zu vermeiden. Wenn Kontakt besteht, mit viel Wasser spülen, dieses Produkt ist sehr leicht zu entstauben, und während des Gebrauchs sollten geeignete Zusatzmethoden angewendet werden. Staub vermeiden. Halten Sie den Arbeitsraum belüftet und installieren Sie eine Entstaubungseinrichtung, um zu verhindern, dass Materialien in die menschlichen Atemwege gelangen, während der Handhabung leicht zu beladen und zu entladen, und die Verpackung ist kaputt.

In einem kühlen, belüfteten und trockenen Lagerhaus fern von Feuer und Hitze lagern und getrennt von starken Reduktionsmitteln und Brennstoffen lagern. Das Produkt ist sehr leicht, Wasser zu absorbieren. Der Verpackungsbehälter sollte versiegelt aufbewahrt werden. Es sollte sofort nach dem Auspacken verwendet werden. Wenn das Produkt vor der Verwendung beschädigt wird, wird der Beutel aufgeblasen, oder es wird einmal während der Verwendung verwendet, es wird empfohlen, die äußere Verpackung (Papierventiltasche) zu entfernen. Kann nicht entfernt werden), bei 80 ° C bei niedriger Temperatur auf konstantes Gewicht trocknen, um sicherzustellen, dass das Produkt optimal genutzt wird.

6. Transport

Achten Sie auf die Sicherheit während des Transports, verhindern Sie, dass Sonne, Regen, Auslaufen und Etiketten abfallen. Es ist streng verboten, zu werfen, leicht zu laden und zu entladen, von Wärmequellen fernzuhalten und Feuerquellen zu isolieren. Kann nicht mit korrosiven Gegenständen gemischt werden.

7. Haltbarkeit

Unter den oben genannten Verpackungs- und Transportbedingungen ist dieses Produkt für eine lange Zeit gültig. Wenn strenge Anforderungen an Wasser gestellt werden, wird empfohlen, den fünften Artikel vor dem Gebrauch zum Trocknen zu verwenden.